

LIME- OG TETTEMASSE, MS HIGH TACK

Lime- og tettemasse med høy limstyrke og fleksibilitet



- Gir nesten umiddelbar heft
- Erstatte i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Til tre- og metallkonstruksjoner, båt- og skipsbygging
- Fester på de fleste materialer som f.eks. aluminium, rustfritt stål, bly, kobber, messing, stål, jern, stein, betong, gips, glass, speil, emalje, keramikk, fibersement, laminat, tre kork, plast (PU, PVC, ABS og GFK.)
- God UV stabilitet og værbestandighet utendørs.
- Shore A 60
- Elastisitet: 20%

Bruksanvisning

- Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv og fett.
- MS High tack påføres med v-dyse i lodrette striper med en avstand på ca. 20-30 cm.
- Påfør lim og press sammen delerne, det må være minimum 2-3mm tykk limfog.

OBS/Advarsel

- Ikke anbefalt til beveglige fuger og vedvarende eksponering av vann.
- Det kan være nødvendig å rue opp polerte plater med sandpapir eller lignende.
- Porøse flater bør primes med art.nr: 0892 170
- Egner seg ikke på PE, PP, PTFE, PMMA, myk plast og bitumen.

Teknisk info

- Herdetid opptil 2mm pr. døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
- Slipbar og overlakkerbar med de fleste vannbaserte lakker, egne tester anbefales.
- Ikke overmalbar med alkydmaling
- Tåler temperaturer ned til -15 °C ved transport.
- Luktfri og fri for silikon og isocyanater

Video Link

<https://youtu.be/BxC2Q3a2D7w>

Tekniske data	
Farge	Hvit
Hardhet Shore A	60
Strekfasthet	2,2 N/mm ²
Tetthet	1,57 g/cm ³
Elastisitet i fugen	ca 20%
Bruddforlengelse	350%
Bearbeidingstemperatur	+5 °C til +40 °C
Temperaturbestandighet	-40 °C - +100 °C
Skinndannelse	10-15 min.
Herdetid	2-3 mm/døgn ved 23 °C og 50% RF
Lagringstid: ved +5 °C til +25 °C	18 måneder

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
MS High Tack patron hvit 290 ml	0893 225 105	12/1	
MS High Tack patron grå 290 ml	0893 225 115	12/1	

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk	Pall/stk
MS High Tack patron sort 290 ml	0893 225 116	12/1	