



PAPERTECH
España

CUERO / CORE BOARD

Especificaciones Técnicas / Technical Specifications

Calidad Grade	Gr/m2 Basis Wt.	Calibre Caliper	Mano Bulk	Ply-Bond	Humedad Moisture
	Gr / m ² Min - Max	Micras / Microns Min - Max	Cm ³ /Gr	Ft.Lb - J m ²	%
Cuero HP0	250 – 650	390 – 1025	1.58	110* - 230	7%
Cuero HP1	150 – 650	235 – 1025	1.58	135 - 283	7%
Cuero HP1“S”	150 – 650	230 – 1000	1.55	155 - 325	7%
Cuero HP2	200 – 650	300 – 1000	1.55	180 - 378	7%
Cuero HP2“S”	300 – 550	450 – 840	1.53	215 - 451	7.5%
Cuero HP3	350 - 500	525 - 750	1.50	250 - 525	7.5%
Cuero HP4	420 - 500	600 – 725	1.44	310 - 651	8%
	Cobb (60”) 100 – 400 gr/m2				
Cuero HP5	450 – 500	625 – 700	1.38	400 - 840	8.5%
	Cobb (60”) 100 – 400 gr/m2				
Cuero HP10	450 – 500	575 – 650	1.30	500 - 1050	8.5%
	Cobb (60”) 100 – 400 gr/m2				

Especificaciones y Embalaje / Specifications and Packaging

Revisión 12 Enero 2010

Calibre / Caliper	± 4 %	Diámetro Bobina / Reel Diameter	1000 – 1800 mm
Gramaje / Basis Wt	± 4 %	Mínimo Ancho / Minimum Coil Width	70 mm
Ply Bond	± 10 %	Ancho Mínimo Aceptado / Minimum Trim Accepted	1800
Humedad / Moisture	± 1	* ≥ 90 Ft.Lb - 190 J m ²	

Embalaje Estandar: Paletizado, Flejado y Retractilado / Standard Packaging: Palletized, Strapped and Film Wrapped