

DATENBLATT PTFE TFM 1600				
Parameter	Einheit	Prüfmethode	Probekörper	Sollwerte
Mechanische Eigenschaften, gemessen bei 23 °C an gesinterten Formkörpern				
Dichte	g/cm ³	DIN 53479		2,165 ± 0,02
Reißfestigkeit	N/mm ²	DIN 53455	Probekörperdicke, mm	> 28
Reißdehnung	%	DIN 53455	Probekörperdicke, mm	1,0
Kugeldruckhärte	N/mm ²	DIN 53456	Plättchen, 4 mm dick	> 300
Shore-Härte D		DIN 53505	Plättchen, 6 mm dick	1,0
Deformation unter Last (15 N/mm ² , 100 h)	%	ähnlich ASTM D 621	Zylinder, 10 mm Ø x 10 mm	28 ± 2
Zug-E-Modul	N/mm ²	DIN 53457		59 ± 2
				9 ± 1
				> 600
Thermische Eigenschaften				
Wärmeleitfähigkeit	W/m•K	DIN 52612		0,35
linearer Ausdehnungskoeffizient ¹⁾ (parallel zur Pressrichtung)	K ⁻¹	DIN 53752	30 - 100 °C	12 • 10 ⁻⁵
			30 - 200 °C	14 • 10 ⁻⁵
			30 - 260 °C	17 • 10 ⁻⁵
Elektrische Eigenschaften, gemessen bei 23 °C				
Durchschlagsfestigkeit	kV/mm	DIN 53481	Folie, 100 µm dick	–
spezifischer Durchgangswiderstand	Ohm • cm	VDE 0303 Teil 2	200 µm dick	65
Oberflächenwiderstand	Ohm	DIN VDE 0303 Teil 30 IEC93		10 ¹⁸
				10 ¹⁷

¹⁾ gemessen mit Dilatometer 2 °C/min.