

TECHNISCHES MERKBLATT

HOLZBODEN-SCHUTZ

Eigenschaften und Anwendungsbereiche:

Transparent auftrocknender Anstrich speziell für Holzböden aus Tropenhölzern im Außenbereich. Der Farbton wird intensiviert und die Holzoberfläche vor Feuchtigkeit geschützt.

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken (Holzfeuchte unter 20 %) sowie frei von alten Farbanstrichen, Öl, Fett, Wachs, Salz und Harz sein, Grünansätze und Verschmutzungen mit Ultrament Holz-Reiniger entfernen. Salzkrusten auf vorimprägnierten Hölzern müssen mit einer harten Bürste entfernt werden. Harzeinschüsse werden mit Nitroverdünnung beseitigt.

Verarbeitung:

Der Kanister wird vor Gebrauch gründlich geschüttelt und der Inhalt in ein geeignetes Gefäß umgeschüttet. Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt mit einem Lasurpinsel oder Rolle in der Richtung der Holzfasern. Um einen ausreichenden Wetterschutz zu erlangen, empfehlen wir bei der Erstbehandlung mindestens 2 Anstriche, bei Renovierungsanstrichen 1 Anstrich. Zwischen den Anstrichen ist – je nach Luftfeuchtigkeit – eine Wartezeit von ca. 6 bis 12 Stunden einzuhalten. 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstriches ist Holzboden-Schutz trocken und belastbar. Alle Anstriche sind in regelmäßigen Abständen auf Schäden hin zu kontrollieren und ggf. zu erneuern bzw. zu regenerieren.

Hinweise:

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf + 23° C und ca. 65 % relative Luftfeuchte. Dieser farblose Anstrich bietet keinen UV-Schutz, daher regelmäßig kontrollieren und ggf. erneuern. Nicht bei Regen oder drohendem Regen verarbeiten. Jede Holzart nimmt aufgrund der Eigenfärbung farbige Lasuranstriche unterschiedlich an. Wir empfehlen, an verdeckter Stelle einen Probeanstrich durchzuführen. Beim Umfüllen ist das Tragen einer dicht schließenden Augenschutzbrille empfehlenswert.

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.

TECHNISCHES MERKBLATT

ÜBERSICHTSTABELLE HOLZBODEN-SCHUTZ	
Materialbasis	Polyurethanmodifiziertes Alkyd
Konsistenz	Flüssig
Farbton	Farblos
Trockenzeit	Ca. 24 Stunden nach Auftrag des letzten Anstrichs; ca. 6-12 Stunden zwischen den Anstrichen (je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund)
Verbrauch	Ca. 100-200 ml/m ² je nach Holzart und –oberfläche (Abweichungen vom Mittelwert möglich)
Werkzeug	Pinsel, Rolle
Verarbeitungstemperatur	> + 10 °C
Reinigung im frischen Zustand	Wasser mit Haushaltsreinigerzusatz
Reinigung im getrockneten Zustand	Mechanisch
Lagerung	Trocken, kühl, frostfrei mind. 24 Monate
Entsorgung	Kommunale Sammelstelle
Erfüllt die VOC-Verordnung	Produkt (Kat. All/e): 130 g/l (2010); < 1 g/l VOC
Lieferform	2 l

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (März 2010). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren ihre Gültigkeit.