

品番 GAR73～GAR74



GARZAS

物性試験データ(品質データ)

規格番号(試験方法)	項目(試験方法)		規格値	品番
ISO			ISO-13006	GAR73～GAR74
10545-3	水分吸収		$E_b \leq 0.5\%$	≤ 0.3
10545-4	破壊強度		最低700(N)	> 1020
	破壊係数		最低35(N/mm ²)	> 45
10545-6	素地耐摩耗性(無ゆうタイル)		最大175(mm ³)	< 135
10545-7	表面耐摩耗性(施ゆうタイル)		クラス分け (0～5)	
10545-9	耐熱衝撃性		問題なし	問題なし
10545-11	ひび割れ抵抗(施ゆうタイル)		問題なし	
10545-12	耐凍性		問題なし	問題なし
10545-13	耐薬性	家庭用化学品、プール塩類	Bクラス以上	A
		酸とアルカリ(低濃度)	クラス分け A～C	A
		酸とアルカリ(高濃度)		A
EN101	モース硬度		規格値なし	6