

品番 GAR70-F・GAR70-R



GARZAS

物性試験データ(品質データ)

規格番号(試験方法)	項目(試験方法)		規格値	品番
ISO			ISO-13006	GAR70-F・GAR70-R
10545-3	水分吸収		$E_b \leq 0.5\%$	≤ 0.1
10545-4	破壊強度		最低700(N)	2352
	破壊係数		最低35(N/mm ²)	57
10545-6	素地耐摩耗性(無ゆうタイル)		最大175(mm ³)	
10545-7	表面耐摩耗性(施ゆうタイル)		クラス分け (0~5)	1
10545-9	耐熱衝撃性		問題なし	問題なし
10545-11	ひび割れ抵抗力(施ゆうタイル)		問題なし	問題なし
10545-12	耐凍性		問題なし	問題なし
10545-13	耐薬性	家庭用化学品、プール塩類	Bクラス以上	A
		酸とアルカリ(低濃度)	クラス分け A~C	B
		酸とアルカリ(高濃度)		B
EN101	モース硬度		規格値なし	4

品番 GAR71-F・GAR71-R



GARZAS

物性試験データ(品質データ)

規格番号(試験方法)	項目(試験方法)		規格値	品番
ISO			ISO-13006	GAR71-F・GAR71-R
10545-3	水分吸収		$E_b \leq 0.5\%$	≤ 0.1
10545-4	破壊強度		最低700(N)	2352
	破壊係数		最低35(N/mm ²)	57
10545-6	素地耐摩耗性(無ゆうタイル)		最大175(mm ³)	3
10545-7	表面耐摩耗性(施ゆうタイル)		クラス分け (0~5)	
10545-9	耐熱衝撃性		問題なし	問題なし
10545-11	ひび割れ抵抗力(施ゆうタイル)		問題なし	問題なし
10545-12	耐凍性		問題なし	問題なし
10545-13	耐薬性	家庭用化学品、プール塩類	Bクラス以上	A
		酸とアルカリ(低濃度)	クラス分け A~C	A
		酸とアルカリ(高濃度)		A
EN101	モース硬度		規格値なし	6