

品番 GAR51～53



物性試験データ(品質データ)

規格番号(試験方法)	項目(試験方法)		規格値	品番
JIS			JIS-A 5209	GAR51～53
A 1509-3	吸水率		I 類: 3.0%以下	3.0%以下
A 1509-4	曲げ破壊荷重		使用部位により異なる	720N以上
A 1509-7	耐熱衝撃性		切れ・貫入などの 損傷がないこと	異常なし
A 1509-8	耐貫入性		貫入が生じないこと	異常なし
A 1509-9	耐凍害性		表面・裏面・端部に 損傷ないこと	異常なし
A 1509-10	耐薬品性	塩化アンモニウム	クラスA: 切断面、非切断面、表面に 変化が認められない	クラスA
		塩酸		
		クエン酸		
		水酸化カリウム		
		次亜塩素酸ナトリウム		
A 1509-11	鉛及びカドミウムの溶出性		-	溶出量が、 カドミウム0.7 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 、 鉛8.0 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 以下